



GL

FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte, cartoncini e cartoni ruvidi verniciati ad acqua e nitro;
Carte vergate e goffrate;
Carte stampate e da regalo;
Cartoncini "Imitlin" e "Balacron";
Shopper, buste e sacchetti in carta.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disponibile 1280,640 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone;
Prodotti in legatoria;
Shopper e sacchetti in carta.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

CARATTERISTICHE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli medi e campo pieno;
Ottima adesione;
Ottima performance nella stampa a rilievo.

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platina e verticale	85 - 95° C
Cilindrica	130 - 140° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.