KL

FOIL PER STAMPA A CALDO
sezione metallizzati

SUBSTRATI PIU' INDICATI
Materiali verniciati UV e plastificati;
Carta stampata e non;
Carta laminata PET/OPP;
Carta sintetica in PP;
Autoadesivo PVC,
Carta in rilievo.

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Confezioni cosmetiche in carta;
Scatole per bottiglie;
Etichette.

CARATTERISTICHE
Definizione medio-fine;
Rilascio uniforme;
Buona resistenza all'abrasione;
Buona aderenza ai supporti;
Idoneo per i materiali verniciati UV e plastificati;
Adatto all'uso su qualsiasi tipo di macchina nella industria grafica.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere	12 micron
Larghezza disponibile	1280 mm
Diametro tubi anima	17/25/75 mm

STOCCAGGIO E SHELF LIFE
Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine, verticali	90 - 110° C
Rotativa	120 - 150° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.