FOIL PER STAMPA A CALDO

sezione pastelli

SUBSTRATI - TRASPARENTI

Carta uso mano;
Cartone;
Substrati in BOPP e PE

SUBSTRATI - PERLATI

Carta uso mano;
Carte e cartoncini lisci e ruvidi
verniciati ad acqua e nitro;
Carte stampate;
Carte vergate o goffrate;
Pergama.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Largh. disp. Trasp. 1280 - Perl. 610mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

APPLICAZIONI TRASPARENTI

Packaging in carta e cartone;
Substrati plastificati in BOPP e PE.

APPLICAZIONI PERLATI

Legatoria e cartotecnica.

TEMP. STAMPA - TRASP.

Platine e verticali 100 - 120°C
Pianocilindrico 120 - 140°C

TEMP. STAMPA - PERLATI

Platine e verticali 95 - 110°C
Pianocilindrico 120 - 140°C

CARATTERISTICHE - TRASP.

Indicata per la stampa di dettagli
da fini a campo medio;
Ottima adesione e coprenza;
Elevata resistenza al graffio e all'a-
brasiono;
Elevato effetto brillante.

CARATTERISTICHE - PERLATI

Ottima adesione e coprenza;
Indicata per la stampa di dettagli
da medio-fini a campo pieno;
Buona resistenza al graffio;
Ottime prestazioni nelle
applicazioni di stampa a rilievo.

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.