



FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte stampate e/o verniciate ad acqua e nitro;
Cartoncini e cartoni ruvidi, verniciati ad acqua e nitro;
Carte vergate, goffrate;
Cartoncini "Imitlin" e "Balacron";
Floccato;
Nastri di raso.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disponibile 1280 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in carta e cartone;
Etichette in rotolo o a fogli.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

CARATTERISTICHE

Particolarmente indicata per la stampa di dettagli fini;
Ottima adesione e coprenza;
Elevata resistenza al graffio e all'abrasione;
Elevato effetto brillante.

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	110 - 120° C
Cilindrica	120 - 140° C
Rotative	180 - 220° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.