RX

FOIL PER STAMPA A CALDO
sezione pastelli

SUBSTRATI PIU' INDICATI
Carta metallizzata;
Carta sintetica;
Capsule da vino;
Imballi flessibili trasparenti, stampati, metallizzati in OPP, PE, PET, cellophane, nylon, cellulosa;
Plastiche rigide.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere	12 micron
Larghezza disponibile	762 mm
Diametro tubi anima	17/25/75 mm

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Film per packaging alimentare, cartotecnico e farmaceutico.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE
Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

CARATTERISTICHE
Consigliato per l'impiego su macchine ad alta velocità di stampa;
Eccellente resistenza all'abrasione, refrigerazione e bollitura, condensa, contatto con grassi ed olii;
Facile rilascio;
Ottima coprenza e definizione;
Assenza di spolvero.

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA
75 - 150° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.